

Uitendun design voor een maximaal wooncomfort binnenshuis



FINEO
by AGC

De nieuwste generatie vacuümbeglazing van AGC

- 15% meer transmissie van natuurlijk licht⁽¹⁾
- 30% hogere zonneprestatie⁽¹⁾
- Verbeterde geluidsdemping: +3 db [Cw + Ctr conform EN 12758]⁽²⁾
- Duurzame investering: prestaties ontworpen voor tientallen jaren
- U-waarde blijft ongewijzigd bij plaatsing in dakbeglazing
- Optimaal voor plaatsing in bestaande kozijnen
- Loodvrij en 100% recycleerbaar

Licht- en energieprestaties in cijfers⁽³⁾

Fineo	Coating Positie	Kleur	Tot. dikte [mm]	EN 410				EN 673
				LT (%)	LR _{ext} (%)	LR _{int} (%)	g [-]	U _g W/(m ² ·K)
6	Low-e #3	Neutraal	6,7	80	13	14	0.68	0.7
8			7,7	80	13	14	0.67	
10			9,7	79	13	14	0.65	
12			11,7	78	13	13	0.65	

Geluidsdemping⁽⁴⁾

Fineo	EN ISO 10140	
	Rw [C;Ctr] [dB]	Rw+Ctr [dB]
8	35 (-2;-5)	30
10	36 (-2;-3)	33
12	36 (-1;-2)	34

Afmetingen	Maximum	1,5 m x 2,5 m of 1,6 m x 2,4 m
	Minimum	0,2 m x 0,2 m
Vorm	Standaard	Vierkant of rechthoek
	Vormen	2020
Gelaagd veiligheidsglas	Ja, een- en tweezijdige versie leverbaar	
	Optie: figuurglas of monumentaal glas	

⁽¹⁾ Gemiddelde waarde vergeleken met een ruit van driedubbel glas van gelijke totale glasdikte en twee low-e-coatings.

⁽²⁾ Gemiddelde waarde vergeleken met een ruit van isolerend glas van gelijke totale glasdikte zonder gelaagd glas.

⁽³⁾ Deze gegevens worden berekend op basis van spectrale metingen die overeenstemmen met de normen EN 1990 en ISO 9050. De U-waarde (voorheen de K-waarde) wordt berekend op basis van norm EN 673 en gemeten conform EN 674. De meting van de emissiecoëfficiënt voldoet aan de normen EN 673 (Annex A) en EN 12898.

⁽⁴⁾ Deze geluidsreductie-indexen komen overeen met een Fineo-monster van 1,23 m x 1,48 m overeenkomstig EN ISO 10140-3. De tests worden uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden. De prestatiekenmerken op locatie kunnen variëren afhankelijk van de daadwerkelijke afmetingen van de beglazing, het kozijnsysteem, geluidsbronnen enz.

Voor meer informatie

Onderwerp	Contact
Algemene vragen, productinformatie Vragen in verband met verkoop en prijsopgaven	info@fineoglass.eu

De informatie en gegevens in dit document kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Bezoek eens onze websites

www.agc-yourglass.com/be/en/brands/fineo
www.fineoglass.eu